



Systemdatenblatt

KKS-Trockenspritzen (Betofix SPCC TS)

Positionen

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**
- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**

*** Bedarfspositionen

- **Bewehrung reinigen**
- **M3/R4/SPCC TS Betonersatz (Betofix SPCC TS)**
Ca. 2,1 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers Betofix SPCC TS <5781> Hinweis: zzgl. Rückprall
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**