



Systemdatenblatt

Betonersatz im Nassspritzverfahren

Positionen

- Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen durch einen sachkundigen Planer zu planen.
- Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen
- Korrodierte Bewehrungseisen freilegen
- Sandstrahlen mineralischer Flächen
- Bewehrung reinigen, Einzellänge bis 1 m
- Bewehrung reinigen, Einzellänge über 1 m

*** Bedarfspositionen

- **Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix KHB)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB <1087>
- **M2/R4/SPCC Betonersatz (Betofix SPCC)**
Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³ Remmers Betofix SPCC <1100>