



Systemdatenblatt

KKS-System Betofix EM 8 2K

Positionen

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**

*** Grundposition

- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**

*** Alternativposition

- **Kugelstrahlen waagerechter Flächen**
- **Bewehrung reinigen**
- **Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix KHB EM)**
ca. 1,5 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB EM <5779>
- **PCC-Haftbrücke unter PCC I (Betofix KHB EM)**
ca. 1,5 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB EM <5779>
- **M3/R4/PCC I Betonersatz-2K (Betofix EM 8 2K)**
20 kg/m²/cm Remmers Betofix EM 8 2K <5777>
3,4 l Remmers Betofix EM LQ >5780<
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**