

Systemdatenblatt

Remmers SL TECH 4060 - Zähhartes, ableitfähiges PUR-Beschichtungssystem)

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**

- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**

mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

*** Bedarfspositionen

- **/Egalisierung von geringeren Rauigkeiten, ca. 0,5 mm, mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>

ca. 0,5 kg Remmers Selectmix 01/03 <4405>

- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**

ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze

mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen

*** Grundposition

- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel**

mind. 0,150 kg/m² Remmers Epoxy Conductive <6671>

*** Alternativposition

- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel**

mind. 0,150 kg/m² Remmers Conductive LE <6701>

- **Beschichtung mit einem pigmentierten, zähharten, ableitfähigen u. trittelastischen 2K-PUR-Bindemittel**

Verbrauch: mind. 1,5 bis ca. 2,0 kg/m² Remmers PUR Uni Color AS <6789> (Farbton nach Wahl des AG)

*** Bedarfspositionen

- **SL TECH 4040 - Wässrige Versiegelung auf neuen bzw. vorhandenen, vorbereiteten, ableitfähigen Beschichtungen**

Verbrauch: mind. 0,14 kg/m² RemmersPUR Aqua Top ESD <6696> (Farbe nach Wahl des AG)