

Systemdatenblatt

Abdichtung mit Bodenausgleichsmasse

Boden-Wandanschluss_rapid

- **Waagerechte Dichtungsbahn zurückschneiden**
- **Nut im Wand-Sohlenanschluss schwalbenschwanzförmig ausstemmen**
- **Untergrundvorbereitung (Abdichtung mit Bodenausgleichsmasse)**
- **Grundierung Boden-Wandanschluß**
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² Remmers Kiesol <1810>
- **Haftbrücke mit schnell abbindender MDS**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke als Schlämme Remmers WP Sulfatex rapid <0429>
- **Untergrundegalierung mit schnell abbindendem Dichtmörtel**
Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke als Dichtspachtel Remmers WP Sulfatex rapid <0429>
- **Dichtungskehle mit schnell abbindendem Dichtmörtel herstellen**
Ca. 1,7 kg/m Dichtungskehle Remmers WP Sulfatex rapid <0429>
- **Abdichtung Boden-Wandanschluss_rapid**
Ca. 4,8 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke Remmers WP Sulfatex rapid <0429>

Abdichtung und Egalisierung mit selbstverlaufender Bodenausgleichsmasse

- **Grundieren der Bodenflächen**
Ca. 0,1 - 0,2 ltr./m² Remmers Primer Hydro HF <0725> abhängig vom Untergrund
- **Abdichtung und Egalisierung mit selbstverlaufender Bodenausgleichsmasse**
Ca. 1,7 kg/mm/m² Remmers WP Flow <0431>