

Systemdatenblatt

Abdichtung von Behältern und Becken nach(DIN 18535, W1-B (FPD))

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Untergrundreinigung in Behältern und Becken**

*** Bedarfspositionen

- **Fehlstellen > 5 mm mit schnellabbindendem Dichtmörtel verschließen**
Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Abdichtung von Behältern und Becken nach DIN 18535-3, W1-B

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender FPD/MDS 2K**
Abhängig vom Untergrund ca. 0,5 kg/m² Remmers MB TX 2K <3004>
- **Abdichten von Innenecken und Durchdringungen mit Fugenband Tape VF (FPD)**
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 250 <4805>
1 Stk./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>
1 Stk./Aussenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>
Remmers Tape VF 350 HC <4804>
Nach Bedarf Remmers MB TX 2K <3004>
- **Abdichtung von Behältern und Becken gemäß DIN 18535-3, W1-B (FPD)**
Ca. 4,2 kg/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke Remmers MB TX 2K <3004>