

Systemdatenblatt

Abdichtung von Behältern und Becken im B(estand gemäß AbP, W1-B (starre MDS, rapid))

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Untergrundreinigung in Behältern und Becken**

Abdichtung von Behältern und Becken im Bestand_x000d_ gemäß AbP, W1-B (starre MDS, rapid)

- **Mineralische Dichtungskehle herstellen (WP Sulfatex rapid)**
Grundierung: Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² (1:1 mit Wasser verdünnt) Remmers Kiesol <1810>
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke als Schlämme Bei Auftrag in 10 cm Breite ca. 0,16 kg/lfm Ca. 1,7 kg/m Dichtungskehle Remmers WP Sulfatex rapid <0429>
- **Grundierung mit verfestigendem Verkieselungskonzentrat**
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² Remmers Kiesol <1810>
- **Abdichtung von Behältern und Becken im Bestand gemäß AbP, W1-B (starre MDS, rapid)**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke als Schlämme Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke als Spachtel Remmers WP Sulfatex rapid <0429>