

# Systemdatenblatt

## Remmers Deck OS 14 Pro

### Positionen

- **Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen, Rautiefen oder zu erbringender Mindestschichtdicken können Mehrverbräuche bzw. Schichtdickenzuschläge**
- **Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen**
- **Grundieren mit einem 2K Epoxyharz (Deck OS 10 EP pro)**  
mind. 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers Epoxy Primer OS (bis zur porenfüllenden Sättigung) <6057>  
ca. 0,5-1,0 kg/m<sup>2</sup> Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
- **Abdichtung mit einem hoch elastischen, rißüberbrückenden und hoch reaktiven 2K-PUA- Hybrid-System (OS10)**  
mind. 2,1 kg/m<sup>2</sup> Remmers PUA Hybrid OS pro <6051>
- **Remmers PUR Color ZS OS pro - einem hochelastischen Bindemittel für Schwimm- und Dichtschichten**  
mind. 2,8-3,0 kg/m<sup>2</sup> Remmers PUR Color ZS OS pro <6048>
- **Einstreuschicht -nach Prüfbericht- mit schnell- und tief temperaturhärtenden, elastischen und rißüberbrückenden 2K PUR-Bindemittel**  
mind. 1,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers PUR Color VS OS pro <6053>  
ca. 6,00 kg/m<sup>2</sup> Remmers Quarz 07/12 DF <4407>
- **Kopfversiegelung mit einem pigmentierten, lösemittelfreien, schnellhärtenden 2K Epoxy-Harz (OS10)**  
mind. 0,7-1,0 kg/m<sup>2</sup> Remmers Epoxy Top OS <6076 > - in Abhängigkeit der gewählten Abstreuerung - (Farbe nach Wahl des AG)