



Systemdatenblatt

TC Floor 2070

Positionen

- **Allgemeine Vorbemerkungen**
- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes) zzgl. bis zu 10 % Wasser

*** Bedarfspositionen

- **Egalisierung bzw. Fließspachtel mit einem gefüllten, wässrigen, zweikomponentigen Epoxydharzspachtel**
je mm Schichtstärke: mind. 1,0 kg/m² Epoxy BS 4000 <6320-6324>
ca. 1,0 kg/m² SelectMix SBL DF <6751> evtl. ca. bis zu 10 % Wasser (bezogen auf BM-Menge)
- **Fließbeschichtung mit einem gefüllten, wässrigen, zweikomponentigen Epoxydharzspachtel**
mind. 1,0 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6323>
ca. 1,5 kg/m² Remmers Selectmix SBL DF <6751> sowie 0,10 l Wasser (bis 10% bez. Auf Bindemittel)
- **Versiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**
Verbrauch je nach Anwendungsziel: Versiegelung: 0,15-0,25 kg/m² Epoxy BS 3000 SG Einstreubasis: mind. 0,30 kg/m² <6380-6389> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
- **Kontrasteinstreuung mit (einer) Farbflocken(-mischung) mittlerer Größe**
ca. 0,03-0,05 kg/m² Remmers Colorflakes <6461-6465> (Farbton nach Wahl des AG)
- **Versiegelung mit einem matten, wässrigen 2-K PUR-Bindemittel**
ca. 0,15-0,20 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 500 2K M <3633>