



Systemdatenblatt

SL Floor 02/ 02-1

Positionen

- **Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung**
 - **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
 - **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
 - **/Egalisierung von geringeren Rauigkeiten, ca. 0,5 mm, mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
ca. 0,5 kg Remmers Selectmix 01/03 <4405>
 - **Verlaufsbeschichtung mit einem gefüllten, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**
ca. 2,00 kg/m² Remmers Epoxy OS Color (Farbe nach Wahl des AG) <6980-6988>
anteilig ca. 1,00 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- *** **Bedarfspositionen**
- **Einstreuung von Mattierungsmittel zur Erzielung der Rutschfestigkeit (bis ca. 20% Deckung)**
Verbrauch je nach Anwendung: ca. 0,050 - 0,075 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742> (< 20% Deckung)