Systemdatenblatt

Elastische Zwischenschicht

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**

- **Schnelle Grundierung mit einem transparenten, untergrundtoleranten 2K EP- Bindemittel (MT)**

  ca. 0,30 - 0,50 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936> (Bindemittelmenge je nach Untergrund)

- **Klebschicht untere Tragschicht Verstärkungseinlage Wand / Ecke / Ablauf**

  mind. 0,50 kg/m² Epoxy MT 100 <0936>

  Stellmittelzugabe je nach Bedarf und Anforderung anteilig bis ca. 2 % WHG TX auf Bodenflächen <1221>

- **Abdichten von Innenecken, Fugen und Durchdringungen mit Fugenband Tape VF**

  1x psch Remmers Tape VF Produktserie <5071>

- **Dichtschicht**

  mind. 1,5 kg/m² Remmers PUR Base WPM <6065>

  Anteilige Zugabe Stellmittel: ca. 4% WHG TX