

Systemdatenblatt

Abdichtung von Behältern und Becken nach(DIN 18535, W1-B (MB 2K [eco]))

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Untergrundreinigung in Behältern und Becken**

*** Bedarfspositionen

- **Fehlstellen > 5 mm mit schnellabbindendem Dichtmörtel verschließen**
Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

*** Bedarfspositionen

- **Abdichtungsanschluss an Durchdringungen mit Flansch vorbereiten**
Nach Bedarf Remmers Verdünnung V 101 <0978>
Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
Nach Bedarf Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Abdichtung von Behältern und Becken nach DIN 18535-3, W1-B

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]**
Ca. 0,5 kg/m², je nach Untergrund Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Abdichten von Innenecken und Durchdringungen mit Fugenband Tape VF 120 [eco]**
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>
Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>
Nach Bedarf: Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Abdichtung von Behältern und Becken gemäß DIN 18535-3, W1-B (MB 2K [eco])**
Ca. 4,6 kg/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>