



# Systemdatenblatt

## Futtertische

### Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**
- **Schnelle Grundierung mit einem transparenten, untergrundtoleranten 2K EP- Bindemittel (MT)**  
ca. 0,30 - 0,50 kg/m<sup>2</sup> Remmers Epoxy MT 100 <0936>  
(Bindemittelmenge je nach Untergrund)
- **Fließbeschichtung mit einem pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**  
mind. 1,50 kg/m<sup>2</sup> Remmers Epoxy OS Color (Farbe nach Wahl des AG) <6980-6988>