



Systemdatenblatt

TC Floor 2080

Positionen

- **Untergrundvorbereitung mit geeigneten Mitteln**

*** Grundposition

- **Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**

mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes) zzgl. bis zu 10 % Wasser

- **Zugabe von ADD 250 als rutschhemmend wirksames Polymergranulat**

anteilig 2,5% auf die Menge der Grundierung/ Endversiegelung/ Beschichtung 2,5 g ADD 250 je 100 g Remmers Epoxy-Bindemittel <6721>

- **Strukturversiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**

0,20-0,25 kg/m² Epoxy BS 3000 SG <6380-6389> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
zzgl. 0,005 kg/m² ADD 250 (ca. 2,5%) <6271>

- **Strukturversiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**

0,20-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 3000 M <6370-6379> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
zzgl. 0,006 kg/m² Remmers ADD 250 (ca. 2,5%) <6271>