



Systemdatenblatt

SL Floor 01 / 01-1

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem nonylphenol-, lösemittel- und weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **/Egalisierung von Rauigkeiten**
mind 0,50 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
mind 0,50 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Fließbeschichtung mit einem lösemittelfreien, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel.**
ca. 1,5 kg/m² Remmers Epoxy OS Color <6980-6984>

*** Bedarfspositionen

- **Einblasen von Struktur-/Mattierungsmittel**
ca. bzw. bis zu 0,05 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742>