Systemdatenblatt

SL TECH 4120

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**

- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
  mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

- **/Egalisierung von Rauigkeiten**
  mind 0,50 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
  mind 0,50 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**
  ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
  mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen

- **Wasserbasierte 2K-Epoxy Querleitschicht für den Bereich gemäß VDE 0100-410 inkl. Erdungselementen**
  ca. 0,13 - 0,15 kg/m² Epoxy Conductive VDE <6703>

- **Fließbelag bestehend aus einem leitfähigen Füllstoff und leitfähigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
  Verbrauch: ca. 2,5 - 3,0 kg/m² je Remmers Epoxy ESD Color 3K <6666, 6668>

*** Bedarfspositionen

- **Einblasen von Struktur-/Mattierungsmittel**
  ca. 0,02 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742> (< 20% Deckung)