



Systemdatenblatt

TX Floor AS 01

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundieren mit einem vorgefüllten, pigmentierten 2K EP-Bindemittel**
mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>

*** Bedarfspositionen

- **Egalisierung von Rauigkeiten mit optionaler Quarzsandeinstreuung (1 kg BM)**
ca. 1,0 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>:
ca. 0,5 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**
ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen
- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel**
mind. 0,150 kg/m² Remmers Conductive LE <6701>
- **Strukturbeschichtung mit einem pigmentierten, thixotropierten 2-K EP-Bindemittel mit Hartkornzuschlag**
ca. 0,60 kg/m² Remmers Epoxy SIC Color (Farbe nach Wahl des AG) <6844-6847> (je nach Wahl des AG)