



Systemdatenblatt

SL FLOOR AS 01

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**

*** Bedarfspositionen

- **/Egalisierung von Rauigkeiten**

mind 0,50 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>

mind 0,50 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**

ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze

mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen

- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel**

mind. 0,150 kg/m² Remmers Conductive LE <6701>

- **Beschichtung mit einem elektrostatisch leitfähigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel.**

1,8-2,5 kg/m² Epoxy AS Color <6975> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)

*** Bedarfspositionen

- **Einstreuung von Mattierungsmittel zur Erzielung der Rutschfestigkeit (bis ca. 20% Deckung)**

Verbrauch je nach Anwendung: ca. 0,050 - 0,075 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742> (< 20% Deckung)