

Systemdatenblatt

Fahrstufen – Wandflächen

Leistungspositionen

- **Vorbehandlung von Wandflächen mit geeigneten Mitteln**
- **Mineralischer Flächenausgleich für vertikale Flächen**
je mm Schichtdicke: 1,2 kg/m² Remmers Betofix RM
- **Beschichtung mit einem lösemittelhaltigen, rissüberbrückenden 2K - EP-Bindemittel**
mind. 1,20 kg/m² Epoxy Universal <5590-5592> (für drei Anstriche)